

DESCRIPCIÓN

Adhesivo para tacha y captafaro de muro flexible, dos componentes.

Permite la colocación y fijación en asfaltos (suelo) y hormigón (new jersey), también recomendado como pasta bi-componente reparador de grietas en asfaltos o de juntas semi-rígidas.

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- Aplicación manual a espátula, directamente sobre la base de la tacha o captafaro.
- Aplicar sobre superficies limpias de polvo, grasa o suciedad y sin humedad. No aplicar sobre superficies deterioradas.
- No aplicar sobre marcas o pinturas existentes
- No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5°C, no hay curado.
- No aplicar sobre asfalto húmedo



MODO DE USO

Incorporar el catalizador sobre la base del pegamento, agitar y homogeneizar, hasta conseguir una perfecta mezcla.

La proporción de catalizador necesaria depende de la temperatura:

- Entre 5°C y 15°C se utilizara todo el contenido de la bolsa
- Entre 15°C y 25°C se utilizara $\frac{3}{4}$ de la bolsa de catalizador
- Entre 25°C y 40°C se utilizara la mitad de la bolsa.
- Una vez mezclado, se debe utilizar de continuo.

TABLA DE CARACTERISTICAS TECNICAS

DENSIDAD RELATIVA:	2.10 ± 0.04 gr/cm ²
COLOR:	GRIS ASFALTO
VIDA DE MEZCLA:	10 – 15 min. (20°C)
TIEMPO CURADO:	20 – 25 min. (a temperatura de pavimento de 20 °C)
APLICACIÓN:	Directamente sobre la base del captafaro, con espátula
TEMP. MÍNIMA DE USO:	5 °C (por debajo de esta temperatura no hay curado)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:	150 kg/cm ²
ELASTICIDAD:	150 %
SUMINISTRO:	2.5 kg + 40 gr de catalizador
RENDIMIENTO:	10 – 12 captafaros por kg

*** La presentación podrá ser en envases homologados de 2,5 kg o de 5 kg.
Ej.- Envase de 2,5 kg + bolsa de peróxido de 40 gr.

DATOS PARA EL TRANSPORTE

- **Terrestre:** ADR/RID: UN 1263 PINTURA, 3 III
- **Marítimo IMD:** UN 1263 PINTURA, 3 II punto de inflamación <21°C, NO contaminante de mar.

PRECAUCIONES

- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
- Fácilmente inflamable
- Usar en lugares ventilados
- Los envases y residuos de envases tienen la clasificación de residuo peligroso.



1- Abrir envase 2.5 kg



2- Remover el contenido para homogeneizar



3- Si necesario, ajustar a la dosis requerida



4- Echar catalizador en polvo proporcionalmente



5- Volver a homogeneizar la mezcla



6- Verter dosificación en punto de colocación

7- Colocar la tacha, presionando y girando 45°, para distribución uniforme de la superficie pegante